



## BLOKAFIX

### interiérový nátěr na bázi alkydových pryskyřic

215 00

<b>Popis</b>	Rozpouštědlová interiérová nátěrová hmota pro rychlou a účinnou renovaci špinavých podkladů. Blokuje případnou tvorbu skvrn, výborně kryje, je prodyšná, přilnavá a zcela omyvatelná, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic, oxidu titaničitého, mikronizovaných plniv a aditiv. Zapáchá po rozpouštědlech.		
<b>Použití</b>	Kryje skvrny po kouři, nikotinu, kávě, sazích a mastnotách na zdech. Zvláště vhodná pro nátěry barů, krbů, kuchyní, restaurací, pivnic, kde nedostačují tradiční výrobky.		
<b>Podklad</b>	Cementové nebo sádrové omítky, omyvatelné barvy.		
<b>Technické parametry</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Typ pojiva</li><li>- Měrná hmotnost</li><li>- Viskozita</li><li>- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)</li><li>- Množ. pojiva v suchém zbytku (UNI EN ISO 3251)</li><li>- Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem)</li><li>- Omyvatelnost (UNI 10560)</li><li>- Tloušťka suchého filmu (ISO 2808-5b)</li><li>- Stupeň znečištění (UNI 10792)</li><li>- Klasifikace podle 2004/42/EU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>modifikované alkydové pryskyřice</li><li>1,48 kg/l ± 0,02</li><li>3500 ± 4500 cps</li><li>79 % ± 1</li><li>32 ± 2</li><li>86 ± 5</li><li>&gt; 30.000 cyklů</li><li>60 – 70 μm</li><li>1 (velmi nízká)</li><li>Hodnota VOC (2010) max. 500 g/l (Kat.A/i)</li></ul>	
<b>Aplikace</b>	Štětce, váleček.		
<b>Teplota při aplik.</b>	+5 °C až +28 °C		
<b>Ředění</b>	max.do 7 % - při aplikaci štětcem, plstěným válečkem		
<b>Typ ředidla</b>	PINOSOLVE (nebo S6006)		
<b>Vydatnost <sup>*)</sup></b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l na jeden nátěr		<i>*)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.</i>
<b>Zasych. při 20°C</b>	úplné po 24 hod., interval mezi nátěry minimálně 12 hod.	<b>Rel. vlhkost</b>	max. 80%
<b>Způsob dodávky</b>	0,75 l ; 4 l kovový obal		

**Upozornění** V průběhu aplikace je nutné větrání. Nepoužívat na vlhké povrchy. V případě přetírání vodou ředitelnými nátěry se mohou na povrchu vytvořit skvrny. Barva - bílá. Může být tónováno do lehce pastelových odstínů.

**Zpracování, příprava podkladu :** Podklad musí být zcela čistý, okartáčovaný. Staré nátěry, nánosy se mechanicky odstraní. Prašné povrchy se ošetří jedním nátěrem hodně rozředěným rozpouštědlovým izolantem ISOMUR a poté se aplikuje nátěr BLOKAFIX.

#### Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním dobře uzavřeném a etiketou označeném obalu na chladném a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla otevřeného ohně, jisker a dalších zdrojů zapálení. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů.

Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

**Zajištění kvality** Průběžná kontrola podnikovou laboratoří - systém managementu jakosti ISO 9001:2000

#### Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany cyklické, aromáty (2-25%). Uhlovodíky C9-C11 n-alkany, isoalkany, cyklické, obsah aromátů < 2%. XYLEN (SMĚS ISOMERŮ).

H226 Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje : BIS(2-ETHYLHEXANOÁT)kobalnatý. Může vyvolat alergickou reakci.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIŠKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

#### Klasifikace odpadu

Opětovně využijte, je-li to možné. Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s národními a místními předpisy. Kontaminované obaly musí být využity nebo odstraněny v souladu s místními předpisy. N Nebezpečná odpad. Kód odpadu 08 01 11\* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly: Kód odpadu 15 01 10\* Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.