



CERA STUCCHI LA VENEZIANA

Přírodní vosk na benátské štuky na vodní bázi

0107; 0108

Popis Přírodní vosk na vodní bázi určený pro dekoraci a finalizaci benátského šuku a betonových stěrek na stěnách v interiéru. Po aplikaci zanechává hladký a odolný film s příjemnou vůní. Ředitelný vodou, neobsahuje formaldehyd a odpovídá EN 71 odst. III.

Způsob použití Vosk Stucchi La Veneziana je připraven k použití, nanášení rovnoměrně hadrem nebo štětcem. Abyste se vyhnuli nadměrnému nanášení, seřetez přebytek hadříkem, aby se film vytvořený na povrchu lépe sjednotil. Po zaschnutí pokračujte v leštění, v závislosti na intenzitě dosáhnete požadované úrovně lesku. Možné ředění: voda.
Pozor: zředěný přípravek zvyšuje penetrační kapacitu, ale také snižuje účinnou látku. Pro použití v interiéru.

Technické parametry

- Konzistence	pastózní
- Barva	bílá v plechovce, při aplikaci bezbarvá
- Zápach	lehce parfémovaný
- Viskozita	800 mPas (23° C)
- Suchý zbytek	30 % +/- 1 % hmotnosti

VOC produktu ve stavu připraveném k použití: 20,02 g/l
Limitní hodnota: 200,00 g/l

Aplikace Štětec, hadřík

Vydatnost 20-3 0m2/l dle nasákavosti povrchu

Teplota při aplik. Aplikujte při nižších teplotách než 10-15 °C, s vlhkostí ne vyšší než 70 %.

Doba zasychání po 20 minutách lze vyleštit; po 1 hod. suché na dotek; úplně po 24 hodin.

Způsob dodávky Kovové obaly 375 ml; 750 ml

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 12 měsíců od data výroby. Skladujte na chladném a dobře větraném místě. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Chraňte před teplem, plameny, jiskrami a jinými zdroji vznícení.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pokyny pro bezp.zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.