



PROCTILLEGNO

exteriérová lazura pro povrchovou úpravu dřeva

300 00

Popis	Ochranná exteriérová transparentní barevná lazurovací povrchová úprava s výbornou schopností impregnace do dřeva, kterému zajišťuje účinnou ochranu vůči klimatickým vlivům a přitom mu ponechává přirozený vzhled. Na bázi alkydových pryskyřic, lněného oleje, přísad pro konzervaci povrchové úpravy.	
Použití	Na probarvení a pro ochranu dřeva před atmosférickými vlivy, slunečními paprsky, vlhkostí, vodou, růstem plísní a hub a před napadením dřevokaznými škůdci.	
Podklad	Dřevo.	
Technické parametry	- Typ pojiva - Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1) - Viskozita - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) - Klasifikace podle 2004/42/EU	Modifikovaná alkydová pryskyřice 0,89 ± 0,02 kg/l 12" ± 1 Coppa Ford 4 30,5 ± 0,5% hm. hodnota VOC (2010) max.do 700g/l (kat.A/f)
Aplikace	Štětec, ponořením.	
Teplota při aplik.	+5 °C až +28 °C	
Ředění	Dle potřeby - ředit nepatrným množstvím ředidlem PINOSOLVE.	
Typ ředidla	PINOSOLVE	čištění nářadí - ihned po použití PINOSOLVE
Vydatnost^{*)}	10 – 14 m ² /l na nátěr - doporučují se minimálně dva nátěry.	^{*)} Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.
Rel. vlhkost	max. 80%	
Zasych. při 20°C	proti prachu na dotek úplné přetíratelnost	2 – 3 hod. 5 – 6 hod. 24 – 36 hod. 12 – 24 hod.
Způsob dodávky	0,75, 2,5l, 16l plechovka	Pro účinnou impregnaci se druhý nátěr doporučuje až po úplném zaschnutí nátěru prvního.

Upozornění: - Další vrstva by měla být aplikována v každém případě, až je předchozí vrstva suchá do hloubky. - Doba zasychání za určitých podmínek může mít vliv na kvalitu výrobku. - V případě venkovních aplikací ověřit, zda je povrch suchý. – Před použitím dobře promíchejte, aby se výrobek zhomogenizoval .

Zpracování, příprava podkladu

Před použitím promíchat. Dřevo musí být suché, čisté, přebroušené. Nové dřevo: lehce obrousit ve směru vláken a přímo aplikovat dvě vrstvy. Již natřené dřevo je třeba mechanicky očistit od nátěrů a starých emailů s použitím vhodného odstraňovače nátěrů. Špachtlí odstranit zbytky nátěru, poté smirkem lehce přebrousit. Nerovnosti vytmelit pomocí tmelu LAMPOSTUCCO v odstínu dřeva, po 2-3 hod. přebroušení povrchu. Poté nanést první vrstvu nátěru PROCTILLEGNO a po 12-24 hod. další vrstvu. Je možno přetírat nátěry PROCTILLEGNO CERATO, FLATTING LUCIDA, FLATTING MARE a FLATTING ALL' ACQUA.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM..** Skladovat na chladném a dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoř - systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Bezpečnostní normy

Signální slova: Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany cyklické, aromáty (2-25%) ; Uhlovodíky C9 – aromatické; XYLEN (SMĚS ISOMERŮ) H226 Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje: 3-jod-2-propinyl N- butylkarbamát . Může vyvolat alergickou reakci. **Pokyny pro bezpečné zacházení :** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301-P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Klasifikace odpadu :

Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu se zákonem. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. N Nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Nevylévejte do kanalizace.

rev.červenec 2020